



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА



**isotec**

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

[www.isover.ru](http://www.isover.ru)

- вся информация по продуктам
- инструкции по монтажу
- сертификаты на продукцию
- самые часто задаваемые вопросы по утеплению и ответы на них
- список ближайших к вам магазинов
- теплотехнический калькулятор

## Теплотехнический калькулятор

- быстрый и простой расчет необходимого количества материала
- типовые схемы удобно модифицировать под текущий проект
- обширная база материалов для нестандартных конструктивных решений
- возможность выгрузки протокола расчета в PDF



## Канал youtube IsoverRu: Все об утеплении

- видеоИнструкции по установке
- ответы на самые часто задаваемые вопросы об утеплителях
- вебинары

## Мобильное приложение ISOVER RUSSIA

каталог продукции ISOVER у вас в кармане:  
инструкции, сертификаты, ближайшие магазины

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



## СОДЕРЖАНИЕ

■ О бренде ISOVER	5–8
■ Сен-Гобен в мире	10–11
■ Индивидуальное строительство	
ISOVER Каркасный Дом	13
ISOVER Мастер Теплых Крыш	14
ISOVER Мастер Теплых Стен	15
■ ISOVER Мастер Акустики	16
Каркасные конструкции	17–18
■ ISOVER Оптимал	19
Слоистая кладка	20
■ ISOVER Стандарт	21
Перегородки	22–23
■ ISOVER Акустик	24
Полы	25
■ ISOVER Флор	26
Плоская кровля	27–29
ISOVER Руф	30
ISOVER Руф В, ISOVER Руф В Оптимал	31
■ ISOVER Руф Н, ISOVER Руф Н Оптимал	28
Штукатурные фасады	33–35
ISOVER Фасад-Мастер	36
■ ISOVER Фасад	37
Вентилируемые фасады	38–40
ISOVER Венти Оптимал	41
ISOVER Венти	42
■ ISOVER Лайт	43
Системы отопления, вентиляции, кондиционирования	44
ISOTEC Section / ISOTEC Shell	45–46
■ ISOTEC Wired Mat80	47
■ Пример теплотехнического расчета	48
■ Таблица применений материалов	49
Таблица технических характеристик материалов	50–51



## ISOVER — ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ № 1 В МИРЕ\*

### ISOVER в мире и в России

- Saint-Gobain — производитель изоляционных материалов № 1 в мире\*.



2011 год – расширение изоляционного бизнеса «Сен-Гобен» в России. Приобретен завод «МинПлита» по производству минеральной ваты на основе базальта в г. Челябинске.

2013 год – вывод на рынок новых продуктов ISOVER на основе базальта.

2016 год – начало выпуска продукции ISOVER на основе базальта на заводе в Тамбове для покупателей в европейской части России.

- Теплоизоляция ISOVER более 75 лет на мировом рынке.
- Во Франции, Чехии, Польше, Германии, Румынии, Испании и других странах производится минеральная вата на основе базальта.
- Уже более 20 лет компания Saint-Gobain ISOVER представлена в России.



- Saint-Gobain ISOVER — первая и единственная в России компания — производитель минеральной ваты как на основе кварца, так и на основе базальта.
- Более 10 лет Saint-Gobain производит тепло- и звукоизоляцию из минеральной ваты на территории России.

### Тепло- и звукоизоляция из минеральной ваты в России

- Saint-Gobain – один из крупнейших производителей и поставщиков тепло- и звукоизоляции из минеральной ваты в России.
- Заводы ISOVER, которые производят утеплители на основе базальта, постоянно модернизируются и имеют многолетний опыт выпуска продукции с применением современных технологий.
- Ежегодно на заводе производится более 2 000 000 м<sup>3</sup> продукции.
- Материалы ISOVER производятся в соответствии с мировым стандартом качества продукции Saint-Gobain.
- Заводы ISOVER осуществляют многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.
- На базе заводов в Челябинске и Тамбове функционирует 8 технологических линий по выпуску тепло- и звукоизоляционной продукции для строительного сектора, производителей строительных конструкций и зданий, а также изоляции технологического оборудования и огнезащиты.

\*По данным исследования World Insulation (2012). The Freedonia Group, Inc. Cleveland, Ohio.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ ISOVER

Наша уникальность — в нашем многолетнем опыте. Материалы ISOVER на основе базальта прошли проверку временем и заслужили доверие и уважение миллионов людей в Европе. С 2013 года компания выпускает минеральную вату ISOVER на основе базальта и в России. Продукция разработана в соответствии с местными потребностями, учтены климатические особенности регионов, стандарты и нормативы, принятые в отрасли, а также специфические требования, характерные для конкретной области строительства.

### Теплозащита

Тепло- и звукоизоляция ISOVER производится по современным технологиям, а также проходит контроль качества на высокоточном приборе для измерения теплопроводности. Это позволяет гарантировать высокий уровень теплозащиты.

С материалами ISOVER в доме становится комфортно, а затраты на его отопление уменьшаются.



### Защита от шума


Тепло- и звукоизоляция ISOVER создает защитный барьер, который поглощает шум и создает комфорт в доме.

Для звукоизоляции жилых помещений компания Saint-Gobain ISOVER предлагает специальные продукты на основе базальта, которые обеспечивают максимальную защиту от ударного шума (например, ISOVER Флор) и воздушного шума (например, ISOVER Акустик). Данные продукты имеют протоколы акустических испытаний.



### Механические характеристики

Saint-Gobain ISOVER выпускает продукты на основе базальта с высоким выбором прочностных характеристик. Это отличает продукцию ISOVER от продукции других производителей теплоизоляционных материалов на основе базальта.





## Широкий выбор

Продукция ISOVER на основе базальта имеет стандартные геометрические размеры 1000 × 600 мм и толщину от 30 до 200 мм.

При этом для некоторых конструктивных применений продукты выпускаются в плитах увеличенного размера или нестандартной толщины.



## Гарантия качества

Минеральная вата на основе базальта ISOVER проходит многоступенчатый контроль качества от проверки сырья до испытания готовой продукции. Заводы обладают современными лабораториями с уникальным измерительным оборудованием, позволяющим проводить высокоточные измерения коэффициента теплопроводности, механической прочности и характеристик качества волокна для каждой выпускаемой партии продукции.



ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА

## Безопасность

Продукты ISOVER безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Материалы имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие их безопасность. Вся продукция ISOVER соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

## Пожарная безопасность

Материалы ISOVER изготовлены на основе базальта и имеют группу горючести НГ (негорючий), что подтверждено сертификатами пожарной безопасности.



## Удобство в работе

Тепло- и звукоизоляция ISOVER на основе базальта применяется как для частного домостроения, так и в проектном сегменте. Материалы просты и удобны в монтаже.

Например, в каркасных конструкциях установка плит враспор существенно упрощает процесс монтажа и позволяет экономить на крепежных элементах.



## ПРЕИМУЩЕСТВА ISOVER

Приоритетная задача Saint-Gobain ISOVER — отвечать ожиданиям потребителей и укреплять заслуженное доверие и уважение, предлагая продукцию высокого качества.

Компания реагирует на все современные тенденции и создает новое комфортное пространство для жизни и работы.

## Эффективные решения

Иновационный процесс является ключевым направлением компании Saint-Gobain ISOVER в сохранении лидирующих позиций в области предоставления тепло- и звукоизоляционных решений.

Благодаря современным технологиям производства и внедрению инноваций, под брендом ISOVER выпускается продукция с уникальным сочетанием технических и эксплуатационных характеристик.

Материалы ISOVER могут применяться во всех типах зданий и сооружений, охватывая следующие области применения:

- скатные и плоские кровли,
- чердачные перекрытия,
- каркасные стены,
- утепление стен снаружи и изнутри,
- перегородки,
- полы,
- вентилируемые и штукатурные фасады,
- сэндвич-панели.

Теплоизоляция ISOVER на основе базальта успешно применяется при строительстве жилых, общественных, офисных, торгово-развлекательных и промышленных зданий, а также детских, образовательных и медицинских учреждений и других объектов в мире и России.

## Удобство доставки и хранения

Жесткие материалы ISOVER могут доставляться на палетах. Это повышает качество хранения, дает возможность использования открытых складских помещений (хранить продукцию под открытым небом), а также позволяет экономить время при погрузке и разгрузке.



## Экономия

Теплоизоляция ISOVER сокращает теплопотери здания и снижает затраты энергии на его отопление. Утепление дома материалами ISOVER позволит значительно уменьшить затраты на коммунальные услуги.




## Высокий уровень сервиса

Компания Saint-Gobain ISOVER уделяет повышенное внимание пожеланиям клиентов и партнеров. Поэтому мы постоянно расширяем пакет услуг и повышаем качество сервиса.

- Открыт интернет-магазин E-Commerce — дополнительный инструмент для успешных продаж, который существенно бережет время:
  - круглосуточное размещение заказа,
  - получение счета на оплату,
  - отслеживание состояния кредитной линии и коммерческих предложений,
  - получение онлайн-информации по статусу заказа.
- Уменьшена минимальная производственная партия продукции.
- Снижена стоимость дополнительных транспортных услуг.
- Осуществляется оперативная реакция на претензии покупателей (в течение 24 часов).
- Сокращено время постановки материала на отгрузку.

## ISOVER online

Для удобства клиентов на сайте [www.isover.ru](http://www.isover.ru) представлена важная и полезная информация о компании и продукции для разных категорий посетителей: людей, утепляющих свой дом самостоятельно, и строителей, проектировщиков, дистрибуторов.



В каждом разделе мы постарались учесть индивидуальные потребности клиентов и помочь решить их задачи — от расчета необходимого количества упаковок материала до консультации технических специалистов Saint-Gobain ISOVER, а также разместили видео по монтажу, каталоги продукции, рекомендации по ее использованию и другую полезную информацию.




Он-лайн сервис заказа материалов ISOVER



НА ПОИСК ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЙ -  
В ISOVER MARKET ПОКУПАЙ!



УЗНАЙТЕ КАК  
ЗАКАЗАТЬ ТОВАРЫ  
НА САЙТЕ ISOVER.RU



## «Сен-Гобен» в мире

«Сен-Гобен» входит:

**Forbes**  
TOP 100

в TOP-100 крупнейших  
индустриальных компаний мира  
(согласно рейтингу *Forbes*)

 **Clarivate**  
Analytics

в TOP-100 наиболее  
инновационных компаний  
в мире  
(согласно рейтингу  
*Clarivate Analytics*)  
и является единственной  
компанией строительного  
сектора в рейтинге

  
**top**  
EMPLOYER

в число лучших  
работодателей в мире  
(*TOP Employer Global 2016–2017*)

«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) – международная промышленная группа компаний со штаб-квартирой в Париже.  
История компании насчитывает более 350 лет.



### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

 в **68** СТРАНАХ

### В ШТАТЕ

 БОЛЕЕ  
**170**  
тыс. ЧЕЛ

«Сен-Гобен» работает в трех секторах:



#### Инновационные материалы

- Высокотехнологичные материалы
- Плоское стекло и стекло для специальных применений



#### Строительная продукция

ISOVER, ISOTEC, ISOROC – изоляция  
GYPROC – гипсокартон и решения  
на основе гипса  
WEBER – сухие строительные смеси  
ECOPHON – акустические потолки  
и панели  
CERTAINTEED – сайдинг и черепица  
PAM – трубы и комплексные системы  
для водоснабжения и отвода сточных вод



#### Дистрибуторская деятельность в сфере строительных материалов

На российском рынке широко представлены бренды ISOVER, WEBER-VETONIT, GYPROC.

  
**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

  
**weber**  
SAINT-GOBAIN

  
**Gyproc**  
SAINT-GOBAIN

**ISOVER** уже более 80 лет является мировым лидером по производству тепло- и звукоизоляции. Это единственный бренд в России, имеющий в своем портфолио продукты как на основе кварца, так и на основе базальта. Поэтому эксперты компании готовы предложить вам лучшее решение для любой задачи.

Продукция **ISOVER** обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт и энергоэффективность дома, сокращает затраты на его эксплуатацию. Материалы **ISOVER** являются безопасными для здоровья человека и окружающей среды и сертифицированы для применения даже в детских и медицинских учреждениях.

**WEBER-VETONIT** (Вебер-Ветонит) – мировой лидер по разработке системных решений для ремонта и нового строительства. На данный момент **WEBER-VETONIT** имеет более чем 100-летнюю историю на рынке строительных материалов, насчитывает более 200 заводов в 59 странах мира, 10 R&D центров, в компании занято 10 000 сотрудников.

В России представлен полный ассортимент продукции под единым брендом **WEBER-VETONIT**. Он включает в себя все группы материалов и систем, необходимых для ремонта и строительства: штукатурки и шпаклевки, материалы для устройства полов, материалы для облицовки плиткой, фасадные материалы и системы теплоизоляции, материалы для гидроизоляции, специальные и кладочные растворы.

**GYPROC** – крупнейший в мире производитель гипсокартонных и специальных листов, смесей на основе гипса, а также потолочных систем и аксессуаров для быстрого и качественного монтажа.

**GYPROC** предлагает высокоеффективные и инновационные решения для внутренней отделки помещений и системного строительства, способствующие созданию комфорtnого и эстетичного жилого пространства.

Материалы и строительные системы **GYPROC** соответствуют всем международным и российским требованиям в области безопасности и гигиены.



## Мультикомфорт от «Сен-Гобен»

### Мультикомфорт от «Сен-Гобен» – это:


- Современный подход к строительству и ремонту помещений, который позволяет создавать максимально здоровую и приятную для жизни обстановку
- Технологичные и безопасные решения на базе материалов ISOVER, WEBER-VETONIT и GYPROC, которые защитят ваш дом от постороннего шума, создадут отличную акустику и помогут поддерживать оптимальный микроклимат в помещении в любое время года

### Наши преимущества:

- Гарантия качества от производителя
- Качественная теплоизоляция – сохранение тепла зимой и прохлады летом во всех помещениях
- Повышенная шумоизоляция
- Повышенная прочность стен по сравнению с обычным гипсокартоном
- Улучшение качества воздуха
- Расширенные возможности для дизайна за счет создания поверхностей различных форм
- Экологичность – все материалы полностью соответствуют российским и европейским нормам

### Какие решения мы предлагаем:

- Облицовка стен сухими смесями
- Звуко- и теплоизоляционные облицовки стен и перегородки
- Наливной пол
- Звуко- и теплоизоляционный «плавающий» пол
- Звуко- и теплоизоляционные потолки
- Решения для улучшения качества воздуха и повышенной прочности стен
- Расширенные возможности для дизайна



Благодаря **комплексным решениям от «Сен-Гобен»** сегодня любое жилище может стать более комфортным, а наша жизнь в нем – более гармоничной и счастливой!

# ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ!

**ПРОЙДИ ТРИ ТРЕНИНГА  
И СТАНЬ УЧАСТИКОМ КЛУБА  
ЭКСПЕРТОВ СЕН-ГОБЕН**

Телефон для записи  
на тренинг:

**8 800 333 2011**



## КАКИЕ ТРЕНИНГИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ?

### ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

**ВЫ УЗНАЕТЕ:**  
Как правильно изолировать помещения с повышенной влажностью и объяснить заказчику выгоду и пользу от использования комплексных систем гидроизоляции

### КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДОМА

**ВЫ УЗНАЕТЕ:**  
Как правильно утеплить дом, как избежать ошибок при утеплении и на что обратить внимание, чтобы получить нужный эффект: тепло зимой, прохладу летом

### ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

**ВЫ УЗНАЕТЕ:**  
Как правильно делать звукоизоляцию квартиры, как объяснить заказчику преимущества звукоизоляционных решений

### МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ:

«АКАДЕМИЯ  
СЕН-ГОБЕН»,  
107370, МОСКВА,  
УЛ. БОЙЦОВАЯ, 6  
ТЕЛ.: +7 (495) 775-15-10  
ACADEMY.RUS@SAINT-GOBAIN.COM



## ISOVER КАРКАСНЫЙ ДОМ

### Область применения

- Стены.
- Перегородки.
- Поля и перекрытия.
- Скатная кровля.



### Преимущества

- Подходит для утепления любых каркасных конструкций дома и квартиры.
- Простой монтаж своими силами.
- Благодаря упругости плиты сохраняют свою форму при монтаже и эксплуатации.
- Обеспечивает дополнительную защиту от шума.

### Технические характеристики

Материал: Каркасный Дом	
Теплопроводность при температуре $10 \pm 2$ °C, $\lambda_{10}$ , Вт/(м·К), не более	0,038
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	4
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,8	0,24	8
100	600	1000	2,4	0,24	4



## ISOVER МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ



### Область применения

- Мансарды.
- Скатные кровли.

### Преимущества

- Сохраняет тепло зимой и прохладу летом.
- Защищает от шума.
- Высокий уровень теплозащиты за счет низкого коэффициента теплопроводности ( $\lambda$ ) — 0,036.
- Благодаря упругости плиты сохраняют свои свойства, материал не теряет форму под воздействием температур или влаги.

### Технические характеристики

#### Материал: Мастер Теплых Крыш

Теплопроводность при температуре $10 \pm 2$ °C, $\lambda_{10}$ , Вт/(м·К), не более	0,036
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее	6
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более	25
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,8	0,24	8
100	600	1000	2,4	0,24	4



## ISOVER МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН

### Область применения

- Стены с облицовкой:
  - сайдингом,
  - кирпичом,
- Саркасные стены.



### Преимущества

- Обеспечивает максимальный уровень теплозащиты благодаря лучшему коэффициенту теплопроводности ( $\lambda$ ) – 0,035.
- Благодаря паропроницаемости исключает накопление влаги в стене.
- Высокая прочность плит обеспечивает надежное крепление в конструкции.
- При утеплении снаружи плита сохраняет свои свойства независимо от погодных воздействий.

### Технические характеристики

#### Материал: Мастер Теплых Стен

Теплопроводность при температуре $10 \pm 2$ °C, $\lambda_{10}$ , Вт/(м·K), не более	0,035
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	8
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	10
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,8	0,24	8
100	600	1000	2,4	0,24	4



## ISOVER МАСТЕР АКУСТИКИ



### Область применения

- Изоляция воздушного шума:
  - перегородки,
  - подвесные потолки,
  - полы и перекрытия.

### Преимущества

- Применяется как в квартире, так и в доме.
- Подходит для всех типов конструкций.
- Упругая плита обеспечивает простой монтаж своими силами и надежность при эксплуатации.
- Обладает свойствами теплоизоляции.

### Технические характеристики

#### Материал: Мастер Акустики

Индекс изоляции воздушного шума (Дб)	54*
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее	6,5
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более	15
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,8	0,24	8

\* Перегородка в составе плит ISOVER Мастер Акустики 50 мм, каркаса из профилей Gyproc-Ультра шириной 50 мм и обшивки листами ГКЛ Gyproc АКУ-Лайн 12,5 мм по два с каждой стороны.

## КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Главной задачей при проектировании теплоизоляции современного каркасного здания является выбор теплоизоляционного материала и подбор его толщины.

В современной практике различают здания на деревянном и металлическом каркасах.

### ■ Здания на деревянном каркасе

Здания могут быть возведены по каркасно-рамочной и каркасно-панельной технологиям.

Элементы деревянного каркаса могут быть выполнены:

- из досок,
- брусьев,
- профилей таврового сечения.

#### Каркасно-рамочная технология

Данная технология предполагает установку тепло- и звукоизоляции непосредственно на месте строительства дома. Монтаж несущих элементов, теплоизоляционного материала и материалов для

внутренней и наружной обшивки проводят поэлементно.

#### Каркасно-панельная технология

Стеновые, кровельные панели, а также элементы перекрытий зданий изготавливаются на заводе. Затем модули транспортируют на место строительства в готовом для чистовой отделки виде.

Сборка домов, произведенных по каркасно-панельной технологии, предполагает наличие специальной подъемной техники на месте строительства.

### ■ Здания на металлическом каркасе

По способу установки различают здания:

- поэлементной сборки,
- укрупненной сборки.

#### По типу элементов каркаса:

- толстостенные прокатные профили толщиной более 4 мм,
- легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) толщиной менее 4 мм.


## Преимущества каркасных конструкций:

- экономичность,
- высокие темпы строительства,
- снижение энергозатрат на возведение и эксплуатацию,
- легкость конструирования сложных архитектурных форм,
- возможность скрыть коммуникации внутри конструкции.






## Схема утепления внешней каркасной стены




1. Сайдинг.
2. Контррейка.
3. Гидро- и ветробарьер ISOVER Лайт.
4. Термо- и звукоизоляция ISOVER Оптимал.
5. Деревянный каркас.
6. Пароизоляционная мембрана ISOVER VS80.
7. Контррейка.
8. Гипсокартон.

## Схема теплоизоляции каркасных конструкций

Для зданий  
на деревянном каркасе



## Схема теплоизоляции скатной кровли





## ISOVER ОПТИМАЛ

### Преимущества

- Оптимальное сочетание уровня теплозащиты и упругих свойств плиты.
- Высокая формостабильность плит для удобства использования и надежности конструкции.
- Простой и быстрый монтаж без дополнительного крепежа.
- Область применения – каркасные конструкции:
  - скатные кровли,
  - мансарды,
  - перекрытия,
  - полы по лагам,
  - стены.
- Негорючий материал (НГ).



### Технические характеристики

Материал: Оптимал	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,039
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,040
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	6
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более	25
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,80	0,240	8
100	600	1000	2,40	0,240	4

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## СЛОИСТАЯ КЛАДКА




### ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СЛОИСТОЙ КЛАДКИ

В настоящее время при строительстве жилых и гражданских зданий из монолитного железобетона широкое распространение получили многослойные конструкции наружных стен. В этих системах предусмотрено применение теплоизоляции в качестве среднего слоя между несущей или самонесущей стеной и защитно-декоративной облицовкой из мелкотучных материалов.

#### Рекомендации по монтажу

- Производится установка облицовочного слоя до уровня связей.
- Технологический слой монтируется таким образом, чтобы его верх был выше облицовочного слоя на 50–100 мм.
- Выкладывается несущий слой до следующего уровня связей.
- Устанавливаются гибкие связи (протыкаются через теплоизоляционный слой).
- Если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся гибкие связи, не совпадают более чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве.
- В несущей части стены и облицовочном слое выкладывается по одному ряду кирпича.

#### Схема утепления вентилируемых фасадов



1. Несущая или самонесущая стена (основание).
2. Теплоизоляция ISOVER Стандарт.
3. Гибкие связи.
4. Кирпич облицовочный.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ISOVER Стандарт.

#### ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ISOVER Лайт.



## ISOVER СТАНДАРТ

### Преимущества

- Максимальный уровень теплозащиты.
- Высокая упругость материала обеспечивает отсутствие «воздушных карманов».
- Надежная фиксация дюбелями благодаря увеличенной прочности на растяжение.
- Эффективное удаление влаги из конструкции за счет высокой паропроницаемости.
- Химическая стойкость к элементам конструкции.
- Негорючий материал (НГ).



### Технические характеристики

#### Материал: Стандарт

Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,035
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,038
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,039
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	8
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, ГОСТ 17177-94	10
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Воздухопроницаемость, 10 <sup>-6</sup> м <sup>3</sup> /м·с·Па, ГОСТ Р ЕН 29053-2008, не более	80
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,80	0,240	8
100	600	1000	2,40	0,240	4

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ПЕРЕГОРОДКИ

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме шума. Это особенно актуально для больших городов, где постоянно возрастающий уровень шума нарушает комфортные условия проживания человека. Отсутствие необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости и расстройству нервной системы.

Известно, что чем массивнее конструкция, тем лучше уровень защиты от шума. Однако возникает вопрос в рациональности использования материалов и внутреннего пространства помещения.

Звукопоглощающие материалы ISOVER специально разработаны для обеспечения требуемых акустических условий в помещениях. Выбор различных конструктивных решений, в зависимости от предъявляемых требований к помещению, позволяет увеличить его полезную площадь (в сравнении с применением конструкций из массивных материалов) и значительно сократить трудозатраты.

По способу распространения шум подразделяется:

- **на воздушный** — звуковые колебания, распространяющиеся в воздухе;
- **структурный** — звуковые колебания, распространяющиеся в материале конструкции;
- **ударный** (особая форма структурного) — звуковые колебания, возникающие при механическом воздействии на пол или перекрытие.



### Звукоизоляция перегородок

Перегородки играют важную роль для обеспечения акустического комфорта в помещении. Звукоизолирующая способность перегородки зависит от нескольких факторов:

- поверхностной массы несущих слоев конструкции,
- жесткости конструкции перегородки при изгибе,
- уровня эффективности звукопоглощающего материала,
- качества монтажа,
- толщины звукоизоляционного слоя в конструкции перегородки.

Современные перегородки представляют собой многослойные каркасные конструкции, состоящие из жестких облицовочных материалов и мягких заполнителей. Жесткие слои отражают часть энергии звуковой волны, мягкие слои, как правило, представляют собой минеральные плиты волокнистой структуры, которые поглощают большую часть звуковой энергии и преобразуют ее в тепловую. Звукопоглощающие материалы должны быть эффективны в широком диапазоне частот, удовлетворять требованиям санитарных и противопожарных норм, обладать достаточной прочностью, быть легкими, долговечными.


Всем вышеперечисленным требованиям соответствует звукопоглощающий материал на основе базальта — **ISOVER Акустик**.



## Рекомендации по монтажу

- Помещение необходимо изолировать полностью: звукоизоляция только одной конструкции не всегда достаточна для эффективной защиты от шума.
- Для наиболее эффективной звукоизоляции помещения следует обеспечить плотное примыкание конструкции перегородки к конструкциям пола и стен. Для этого необходимо использовать виброизоляционную ленту, которую наклеивают на профили, примыкающие к ограждающим конструкциям.
- Стыки листов гипсокартона перегородки необходимо выполнять только на стойках каркаса — это повысит жесткость конструкции.
- Не оставляйте между листами гипсокартона открытые швы, сквозные отверстия, трещины и прочие дефекты, так как их наличие существенно ухудшит звукоизолирующие способности перегородки.
- Для заделки трещин, отверстий и прочих дефектов используйте акриловые или силиконовые герметики, они максимально эффективны с точки зрения звукоизоляции.

## Схема звукоизоляции перегородки



1. Обшивка ГКЛ, ГВЛ.
2. Звукоизоляция ISOVER Акустик.
3. Виброизоляционная лента.
4. Стойки каркаса.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


- ISOVER Акустик

### ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


- ISOVER Оптимал

## Схема звукоизоляции перегородок

Перегородка тип С-1М-1ГКЛ



Перегородка тип С-1М-2ГКЛ





## ISOVER АКУСТИК



### Преимущества

- Класс «А» звукоизоляции материала.
- Высокий предел огнестойкости в перегородках.
- Подтвержденная долговечность материала в вертикальных конструкциях 50 лет.
- Негорючий материал (НГ).

### Технические характеристики

Материал: Акустик	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,035
Индекс звукоизоляции $\alpha_w$ , не менее	0,9
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более	15
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1200	5,76	0,288	8

### Индекс улучшения изоляции воздушного шума и предел огнестойкости типовых перегородок

Тип перегородки	Толщина слоя обшивки, мм	Толщина изоляции, мм	Индекс улучшения изоляции воздушного шума, дБ	Предел огнестойкости
С-1М-1ГКЛ	12,5	50	45	EI45
		75	47	
		100	49	
С-1М-2ГКЛ	2 x 12,5	50	51	EI90
		75	53	
		100	56	

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ПОЛЫ

Эффективная тепло- и звукоизоляция пола предполагает выполнение следующих задач.

1. Снижение уровня воздушного шума в помещении за счет конструкции пола по лагам.
2. Снижение уровня ударного шума под перекрытием за счет конструкции «плавающего» пола.
3. Обеспечение высокого уровня теплозащиты.



## ПОЛЫ ПО ЛАГАМ

В данной конструкции материалы ISOVER выполняют функцию как теплоизоляции, так и звукоизоляции и применяются:

- в чердачных перекрытиях и перекрытиях над неотапливаемыми подвалами для теплозащиты,
- в межэтажных перекрытиях для звукоизоляции.

## Рекомендации по монтажу

- Рекомендуемый шаг лаг в свету — 600 мм для обеспечения легкой установки теплоизоляции враспор между лагами.
- При устройстве пола по лагам над неотапливаемыми помещениями: пароизоляция устанавливается всегда со стороны теплого помещения перед финишным слоем.
- При устройстве паробарьера необходимо сохранять целостность мембранны, устанавливать ее внахлест, а стыки проклеивать паронепроницаемой монтажной лентой.
- При устройстве пола по лагам перед монтажом теплоизоляции на фундаменте необходимо установить гидроизолирующую мембрану. Все стыки необходимо проклеить водонепроницаемым монтажным скотчем.

## ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Наиболее эффективной конструкцией для снижения ударного шума считается использование «плавающего пола» с изоляционным слоем из минеральной ваты, которая обладает высокими демпфирующими характеристиками.

Специально для этого был разработан материал **ISOVER Флор**, способный воспринимать значительные полезные нагрузки и обеспечивать максимальную защиту от ударного шума.

## Рекомендации по монтажу

- Для повышения звукоизоляции покрытий поверх выравнивающей стяжки (если она требуется) рекомендуется уложить демпфирующий слой.
- Плавающий пол не должен иметь жесткого сопряжения со стенами, для этого между стяжкой и стеной оставляют зазор 10–15 мм, который заполняется вырезанными из утеплителя полосами.
- Для повышения звукоизоляции плинтус крепится к стене через звукоизолирующую прокладку.



## ISOVER ФЛОР

### Преимущества



- Эффективная изоляция ударного шума.
- Снижение уровня ударного шума до 35 дБ.
- Оптимальное сочетание механических и демпфирующих свойств для достижения звукоизоляционных характеристик.
- Минимальная толщина – 25 мм.
- Простой и быстрый монтаж.
- Негорючий материал (НГ).

### Технические характеристики

Материал: Флор	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036
Индекс снижения ударного шума, дБ: при толщине утеплителя 25 мм	32
при толщине утеплителя 50 мм	35
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	25
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее	200
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Единичные упаковки						
Геометрические размеры плит, мм	Количество плит в упаковке, шт.	Площадь плит в упаковке, м <sup>2</sup>	Объем плит в упаковке, м <sup>3</sup>	Толщина*	Ширина*	Длина*
25	6	0,150	10	600	25	1000

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ

В современном строительстве промышленных объектов и объектов коммерческой недвижимости все большее значение получает использование конструкций плоских кровель. Качеству утепления плоской кровли должно уделяться особое внимание, так как помимо того, что через нее может происходить до 30 % теплопотерь, она также воспринимает все эксплуатационные нагрузки, воздействующие на крышу. При этом неправильно подобранные материалы могут привести к нарушениям естественного процесса переноса водяного пара и недолговечности всей конструкции.

**Наиболее распространены однослойная и двухслойная системы теплоизоляции плоских кровель.**


- Однослойная система утепления обеспечивает простоту и высокую скорость монтажа.
- В двухслойной системе слои имеют различные функции:
  - верхний слой воспринимает нагрузки и воздействия, перераспределяя их на нижний. Он отличается повышенной прочностью на сжатие и минимально возможной толщиной (от 30 мм),
  - нижний слой имеет максимальное термическое сопротивление и обеспечивает эффективное утепление конструкций при толщине от 50 до 200 мм.

Для обеспечения эффективных технико-экономических показателей систем утепления плоских кровель ISOVER разработал специальные теплоизоляционные решения, которые не только учитывают предъявляемые требования и нормы, но и обладают рядом важных преимуществ.

- Широкая номенклатура материалов с прочностью на сжатие 25, 35, 50, 60 и 70 кПа позволяет подобрать оптимальную конструкцию кровельного пирога для обеспечения наиболее эффективной теплозащиты.
- Сохранение высоких прочностных характеристик материала даже после сорбционного увлажнения (при локальных прорывах гидроизоляции).

- Однослойное и двухслойное теплоизоляционные решения с большим диапазоном толщин плит (от 30 до 200 мм).
- Группа горючести НГ (негорючий) и класс пожарной опасности строительных материалов КМО.


Материалы ISOVER можно использовать в системах утепления плоских кровель для покрытий из сборных и монолитных железобетонных плит, настилов из металлического профилированного листа с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства монолитных цементно-песчаных и сборных стяжек.





## Схемы утепления плоской кровли

### Однослочная система теплоизоляции плоской кровли




1. Водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный).
2. Теплоизоляционный слой ISOVER Руф.
3. Пароизоляционная мембрана.
4. Основание.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ISOVER Руф

### Двухслойная система теплоизоляции плоской кровли



1. Водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный).
2. Верхний теплоизоляционный слой ISOVER Руф В.
3. Нижний теплоизоляционный слой ISOVER Руф Н.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Основание.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:



- верхний слой – ISOVER Руф В Оптимал
- нижний слой – ISOVER Руф Н Оптимал

#### ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


- верхний слой – ISOVER Руф В
- нижний слой – ISOVER Руф Н

## Особенности монтажа теплоизоляции для плоских кровель

**Нижний слой двухслойной конструкции/  
однослочная конструкция**




**Верхний слой двухслойной конструкции**



Слои теплоизоляции в двухслойной системе утепления укладываются с перекрытием швов между плитами (со смещением 1/2–1/3 площади плиты) для гарантии отсутствия «мостиков холода».




### Примыкание к парапету



1. Водоизоляционный ковер.
2. Верхний теплоизоляционный слой ISOVER Руф В.
3. Нижний теплоизоляционный слой ISOVER Руф Н.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Основание.

### Примыкание к воронке внутреннего водостока



1. Водоизоляционный ковер.
2. Дополнительные слои водоизоляционного ковра.
3. Стяжка.
4. Разуклонка.
5. Верхний теплоизоляционный слой ISOVER Руф В Оптимал.
6. Нижний теплоизоляционный слой ISOVER Руф Н Оптимал.
7. Пароизоляционная мембрана.
8. Основание.



Гостиничный комплекс Hyatt Regency,  
г. Екатеринбург



Больница скорой медицинской помощи,  
г. Казань



## ISOVER РУФ



### Преимущества

- Оптимизация расхода материалов (крепежа, мастик и т. п.) и трудозатрат.
- Сбалансированное сочетание теплотехнических и механических характеристик.
- Лучший вариант для утепления сводчатых и арочных конструкций.
- Применяется при реконструкции кровель.
- Класс пожарной опасности конструкции К0.

### Технические характеристики

Материал: Руф	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,037
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,041
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,042
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	50
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее	500
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	12
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	2,40	0,120	4
100	600	1000	1,20	0,120	2

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ISOVER РУФ В, ISOVER РУФ В ОПТИМАЛ

### Преимущества

- Однородность структуры материала при минимальных толщинах 30 мм.
- Высокие прочностные характеристики — нагрузка около 7 тонн на 1 м<sup>2</sup>.
- Долговечность и надежность конструкции.
- Универсальное решение для применения в строительстве.
- Совместимость с наиболее распространенными строительными материалами (ПВХ-мембрана и т. п.).
- Класс пожарной опасности конструкции К0.



### Технические характеристики

Материал	Руф В	Руф В Оптимал
Вид материала	плита	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более		
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,039	0,038
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,043	0,042
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,045	0,044
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	70	60
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее	650	600
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	15	14
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке				
			мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
30	600	1000			4,80	0,144	8
50	600	1000			2,40	0,120	4

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ISOVER РУФ Н, ISOVER РУФ Н ОПТИМАЛ

### Преимущества



- Максимальный уровень теплозащиты.
- Универсальное решение для применения в строительстве.
- Совместимость с наиболее распространенными строительными материалами (экструдированный пенополистирол и т. п.).
- Класс пожарной опасности конструкции К0.

### Технические характеристики

Материал	Руф Н	Руф Н Оптимал
Вид материала	плита	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более		
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036	0,035
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,040	0,039
по СП 23-101-2004, $\lambda_b$	0,042	0,040
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	40	25/30*
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее	300	250
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	7,5	6,5
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ	НГ

\*Для толщин 100 мм и более.

### Параметры упаковки материала

Толщина** мм	Ширина** мм	Длина** мм	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	3,60	0,180	6
100	600	1000	1,80	0,180	3

\*\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ

В последнее время все большее распространение стали получать фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружным штукатурным слоем СФТК\* или так называемые мокрые штукатурные фасады. Особенно велика их доля в современном жилом малоэтажном и многоэтажном строительстве.

### Теплоизоляция штукатурных фасадов

Ввиду особенностей конструктива штукатурной системы на утеплитель действуют высокие механические нагрузки. Именно поэтому в СФТК применяются теплоизоляционные материалы с высокими прочностными характеристиками. Преимуществом штукатурных систем утепления является высокая теплотехническая однородность конструкции по причине отсутствия «мостиков холода».

**В зависимости от конструктивных особенностей крепления и толщины штукатурного слоя выделяют две разновидности устройства СФТК:**

- фасад с толстым штукатурным слоем,
- фасад с тонким штукатурным слоем.


Данные системы рекомендуется применять при плотности материала основания не менее 600 кг/м<sup>3</sup>.

### Фасад с толстым штукатурным слоем

СФТК с подвижным креплением и толстым защитно-декоративным штукатурным слоем (толщина базового слоя более 20 мм). Гибкие крепежные элементы не препятствуют температурно-влажностным деформациям штукатурных слоев и воспринимают только растягивающие напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных слоев через плиты утеплителя на существующую стену здания.



### Схема утепления



1. Несущая или самонесущая стена (основание).
2. Крепеж (например, Weber.therm MERK).
3. Теплоизоляция ISOVER Венти Оптимал.
4. Металлическая сетка.
5. Выравнивающий слой.
6. Декоративно-защитный слой.
7. Окрасочный слой.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ISOVER Венти Оптимал

\* СФТК – системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.



## Фасад с тонким штукатурным слоем

Современные технологии строительства обладают широкими возможностями по созданию разнообразных архитектурных решений и в то же время по повышению эффективности эксплуатации здания. К таким технологиям относятся системы теплоизоляции с тонким штукатурным слоем, которые обладают множеством преимуществ, среди которых:

- большой выбор декоративных покрытий для воплощения индивидуальных проектов;
- высокий уровень теплозащиты при использовании материалов ISOVER;
- исключение накопления избыточной влаги в конструкции за счет паропроницаемости системы;
- надежность и безопасность.

Штукатурные фасады обладают преимуществом теплотехнической однородности конструкции и отсутствием «мостиков холода». При этом изоляционный слой выполняет теплоизолирующую функцию, а также воспринимает все механические нагрузки, действующие на фасад здания, т. к. является несущим основанием для штукатурной системы (толщина штукатурного слоя составляет от 4,5 до 8 мм). Надежность системы также обеспечивается применением армирующей

щелочестойкой сетки, которая воспринимает температурно-влажностные деформации тонких слоев системы и штукатурных смесей, устойчивых к сезонным и погодным изменениям.


Монтаж фасадных систем, как правило, осуществляется на следующие основания:

- бетон, бетонные блоки;
- кирпичная кладка;
- оштукатуренные цементными и цементно-известковыми материалами поверхности;
- известковая штукатурка и др.

Установку теплоизоляционных материалов следует производить в полном соответствии с технологией и последовательностью выполнения работ, предусмотренной документацией на системы и проектом.

Продукты ISOVER на основе базальта для фасадных систем применяются в крупной проектной застройке, а также в малоэтажном и коттеджном строительстве без ограничений. Материалы являются негорючими и позволяют получить класс пожарной опасности конструкции К0, обеспечивая необходимую степень огнестойкости самых ответственных зданий. Высокое термическое сопротивление системы достигается за счет низких коэффициентов теплопроводности и широкого выбора толщин материалов от 30 до 200 мм.

### Схема утепления



1. Несущая или самонесущая стена (основание).
2. Клеевой состав.
3. Теплоизоляция ISOVER Фасад/ISOVER Фасад-Мастер.
4. Тарельчатый дюбель.
5. Армирующая щелочестойкая стеклосетка.
6. Базовый штукатурный слой.
7. Грунтовочный слой.
8. Декоративный штукатурный слой.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Проектная застройка: ISOVER Фасад
- Коттеджное и малоэтажное строительство: ISOVER Фасад-Мастер



## Рекомендации по монтажу СФТК с тонкими штукатурными слоями

- Теплоизоляционные плиты крепят на основание снизу вверх, начиная от опорного (цокольного) профиля.
- Поверхность теплоизоляционной плиты перед нанесением клеевого состава рекомендуется загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава.
- Теплоизоляционные плиты крепят к основанию стены с помощью клеевого состава и дополнительно фиксируют тарельчатыми анкерами.
- Площадь контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна составлять не менее 40 %.
- После нанесения клеевого состава плиту сразу устанавливают в проектное положение, излишки выступившего состава удаляют. Правильность установки каждой теплоизоляционной плиты в проектное положение контролируют уровнем длиной 2 м.
- Установка теплоизоляционных плит должна осуществляться вплотную друг к другу. В случае если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить однородным слоем теплоизоляционного материала.

- Крепление теплоизоляционных плит анкерами выполняют только после полного высыхания клеевого состава.
- Тарельчатый анкер устанавливается на одном уровне с поверхностью теплоизоляционного слоя.
- На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов между примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема.
- Не допускается изгибать плиты теплоизоляции для того, чтобы выполнить утепление угловой зоны. Для решения этой задачи плиты необходимо устанавливать с перевязкой каждого слоя.






Схема правильной установки теплоизоляции вокруг проемов

### Размещение дюбелей по плите теплоизоляции в зависимости от расхода на м<sup>2</sup>





## ISOVER ФАСАД-МАСТЕР

### Преимущества



Профессиональное  
решение для утепления  
штукатурных фасадов  
в коттеджном  
и малоэтажном  
строительстве

### Технические характеристики

#### Материал: Фасад-Мастер

Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,035
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,039
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,040
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	10
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	30
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/(м·ч·Па)	0,3
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	2,40	0,120	4
100	600	1000	1,20	0,120	2

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ISOVER ФАСАД

### Преимущества

- Применение в проектной застройке без ограничений за счет высокой механической прочности плит.
- Высокий уровень теплозащиты здания благодаря однородности теплоизоляционного слоя с толщиной плит от 50 до 200 мм.
- Паропроницаемый материал – исключает избыточное накопление влаги в конструкции.
- Негорючий материал (НГ) – безопасное решение.



### Технические характеристики

Материал: Фасад	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,040
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,041
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	15
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	45
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке				
			мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000			2,40	0,120	4
100	600	1000			1,20	0,120	2

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Эффективным способом утепления стен являются системы навесных вентилируемых фасадов (НВФ) с применением минераловатных теплоизоляционных материалов.

### Преимущества системы НВФ:

- эффективное удаление влаги из конструкции,
- возможность проведения фасадных работ в любое время года,
- разнообразие архитектурных решений.

Система теплоизоляции вентилируемых фасадов может быть как однослоиной, так и двухслойной.

- Однослоиное решение применяется в основном в теплых климатических районах, где расчетная толщина теплоизоляции не превышает 100 мм, либо при реконструкции и ремонте фасадов.
- Двухслойное решение утепления стен в системах НВФ наиболее распространено в современном строительстве и обладает рядом преимуществ:
  - обеспечивает лучшую теплозащиту (отсутствие «мостиков холода»),
  - снижает нагрузку на несущие конструкции здания,
  - оптимизирует затраты на теплоизоляционные материалы (особенно для комбинированного решения).

**В качестве верхнего (наружного) слоя для двухслойной системы утепления используются тепло- и звукоизоляционные плиты ISOVER Венти.**



Бизнес-центр «Челябинск-Сити»,  
г. Челябинск



Данные плиты выполняют функцию ветрозащиты. Обладая малой толщиной и высокими механическими характеристиками, они отвечают всем нормативным требованиям, предъявляемым к утеплителю в данном типе конструкций.

**В качестве нижнего (внутреннего) слоя, который является основным слоем теплозащиты, применяются минераловатные плиты ISOVER Лайт на основе базальта или ISOVER ВентФасад Низ на основе кварца.**

Благодаря своей пониженной плотности они лучше прилегают к неровностям утепляемой конструкции (стены), что позволяет избежать «воздушных карманов».


При этом внешний слой теплоизоляции крепится с перекрытием швов внутреннего слоя (вразбежку), благодаря чему минимизируется появление «мостиков холода».



Санно-бобслейный комплекс «Парамоново»,  
Московская обл.



## Схема утепления навесных вентилируемых фасадов



1. Несущая или самонесущая стена (основание).
2. Нижний теплоизоляционный слой ISOVER Лайт.
3. Верхний теплоизоляционный слой ISOVER Венти.
4. Тарельчатый дюбель.
5. Кронштейн.
6. Направляющие изделия.
7. Наружный декоративно-защитный слой (облицовка).

### ОДНОСЛОЙНОЕ РЕШЕНИЕ

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ISOVER Венти Оптимал


### ДВУХСЛОЙНОЕ РЕШЕНИЕ

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


- нижний слой — ISOVER Оптимал/ ISOVER ВентФасад Низ
- верхний слой — ISOVER Венти Оптимал

## Схема теплоизоляции вентилируемого фасада

### Однослоенное решение



### Двухслойное решение





## Рекомендации по монтажу

- Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда и производят снизу вверх.
- В местах прохождения кронштейна (подсистемы) через утеплитель необходимо выполнить крестообразный надрез.
- Плиты теплоизоляции должны устанавливаться вплотную друг к другу. Допустимая ширина зазора между плитами — 2 мм.
- Не допускается изгибать плиты теплоизоляции для утепления угловой зоны. Для решения этой задачи плиты устанавливаются с перевязкой каждого слоя.
- Разбежка швов между нижним и верхним слоями теплоизоляции должна быть не менее 50 мм.
- Наружный слой теплоизоляции фиксируется пятью тарельчатыми дюбелями, внутренний — двумя.
- Доборные теплоизоляционные элементы должны быть надежно закреплены на поверхности стены не менее чем двумя дюбелями.
- При использовании специальных прижимных пластин, расположенных на кронштейнах, количество дюбелей может быть уменьшено.
- При креплении утеплителя пластиковым анкерным дюбелем к основанию из газо-
- бетона высверливаемое отверстие должно быть на 1 мм меньше внешнего диаметра дюбеля.
- Минимальное расстояние от центра отверстия под крепежный элемент (тарельчатый дюбель) до торца плиты теплоизоляции должно составлять не менее 50 мм.
- Промежуток времени между установкой плит и монтажом наружной облицовки не должен превышать 90 дней. В случаях когда этот срок больше, поверхность плит рекомендуется защищать от атмосферных воздействий пленочными материалами с последующим их удалением.
- Необходимость установки мембран определяется на стадии разработки проекта: на основании соответствующих расчетов, учитывающих высоту здания, его расположение относительно преобладающих направлений ветра, величину воздушного зазора между утеплителем и облицовкой, а также требования к величине сопротивления воздухопроницания теплоизоляционного слоя при выполнении требований пожарной безопасности.
- При использовании ветрогидрозащитной мембраны ее полотнище устанавливают с нахлестом 100 мм.





## ISOVER ВЕНТИ ОПТИМАЛ

### Преимущества

- Используется в зданиях всех типов без ограничения по высоте.
- Увеличенная жесткость плит на изгиб за счет специальной ориентации волокна.
- Высокий уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
- Толщина плит от 30 до 200 мм для выбора эффективного решения.
- Негорючий материал (НГ).



### Технические характеристики

#### Материал: Венти Оптимал

Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,035
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,038
по СП 23-101-2004, $\lambda_b$	0,039
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	10
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	3
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина* мм	Ширина* мм	Длина* мм	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	3,60	0,180	6
100	600	1000	1,80	0,180	3

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ISOVER ВЕНТИ



### Преимущества

- Высокая механическая прочность плит (20 кПа) для применения в зданиях всех типов без ограничения по высоте.
- Максимальный уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
- Повышение теплотехнической однородности слоя теплоизоляции в комбинированном решении с материалом ISOVER ВенФасад Низ благодаря отсутствию воздушных карманов.
- Эффективное удаление влаги из конструкции за счет высокой паропроницаемости.
- Негорючий материал (НГ).

### Технические характеристики

Материал: Венти	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,035
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,038
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,039
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее	20
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее	4
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Воздухопроницаемость, ГОСТ Р ЕН 29053-2008, 10 <sup>-6</sup> м <sup>3</sup> /м·с·Па, не более	30
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	3,60	0,180	6
100	600	1000	1,80	0,180	3

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## ISOVER ЛАЙТ

### Преимущества

- Повышенные упругие свойства плиты.
- Простой и быстрый монтаж:
  - скрывает неровности основания под вентилируемый фасад без предварительной подготовки утепляемой поверхности,
  - в каркасные конструкции материал устанавливается враспор без дополнительного крепежа.
- Обеспечивает дополнительную звукоизацию и огнестойкость.
- Негорючий материал (НГ).



### Технические характеристики

Материал: Лайт	
Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 31924-2011, $\lambda_{10}$	0,036
по СП 23-101-2004, $\lambda_A$	0,039
по СП 23-101-2004, $\lambda_B$	0,040
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	6,5
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более	12
Воздухопроницаемость, 10 <sup>-6</sup> м <sup>3</sup> /м·с·Па, ГОСТ Р ЕН 29053-2008, не более	100
Группа горючести, ГОСТ 30244-96	НГ

### Параметры упаковки материала

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
			мм	м <sup>3</sup>	шт.
50	600	1000	4,80	0,240	8
100	600	1000	2,40	0,240	4

\* Возможно изготовление других размеров под заказ.



## СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВК) призваны решать множество задач, главной из которых является поддержание комфортных, здоровых и безопасных условий для людей в зданиях и сооружениях. При этом сами системы должны быть экономичными, безопасными, соответствовать принятым нормам.

Системы ОВК должны быть изолированы такими материалами, которые обеспечивают огнезащиту, имеют высокие теплоизоляционные свойства и, если необходимо, защищают персонал от ожогов.

### Огнезащита

Воздуховоды вытяжной вентиляции, как правило, изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Система металлических воздуховодов во время пожара может стать дополнительной причиной быстрого распространения огня внутри здания, поскольку металлы обладают высокой теплопроводностью и могут оказаться причиной возгорания сопряженных легковоспламеняемых элементов конструкции здания, интерьера, мебели и т. д. Накапливаемые воздуховодами жир и пыль способствуют переносу огня внутри здания с большой скоростью. Кроме того, в случае возникновения пожара огонь может попадать из одного помещения в другое по трубопроводам, проходящим через стены и соединяющим эти помещения. Системы огнестойких воздуховодов значительно повышают уровень пожарной безопасности здания и обеспечивают дополнительные возможности эвакуации из здания людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара.

Для огнезащиты воздуховодов могут применяться только материалы, выдерживающие высокие температуры в течение длительного времени. К таким материалам относятся минераловатные маты на основе расплава базальтовых пород ISOTEC Wired mat80 различной толщины. Технологии и материалы, применяемые при производстве огнезащитной изоляции, позволяют мату ISOTEC Wired mat80 обеспечить предел огнестойкости в течение 150 минут при огневом воздействии с температурой до 640 °C.

### Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat80-SM

Толщина покрытия, мм	Предел огнестойкости, El
30	60
60	90
80	150



## НАВИВНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ISOTEC SECTION ВЫРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ISOTEC SHELL

### Преимущества

- Высокая скорость и удобство монтажа.
- Отличные теплоизоляционные характеристики.
- Удобство хранения и транспортировки (цилиндры ISOTEC Section поставляются упакованными в коробки).
- Высокая механическая прочность.
- Возможность повторного применения изделий (в качестве съемной изоляции).
- Покрытие AL (фольга алюминиевая армированная с толщиной алюминия до 20 мкм) не требует дополнительной окожуховки (внутри помещений), придает конструкции эстетичный вид.



Рекомендуемое решение  
для систем отопления,  
горячего и холодного  
водоснабжения

### Технические характеристики

Материал	ISOTEC Section				ISOTEC Shell
Внутренний диаметр, мм	18–273	18–114	133–273	18–273	Цилиндр 18–273
Толщина стенки, мм	20	30	30	40–100	30–100
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	$160 \pm 10\%$			$125 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$
Длина, м	1200			1200	1000
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К), не более					
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{10}$	0,036			0,036	0,039
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{25}$	0,038			0,039	0,046
методом интер-, экстраполяции, $\lambda_{50}$	0,041			0,041	0,051
методом интер-, экстраполяции, $\lambda_{100}$	0,046			0,046	0,062
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{125}$	0,048			0,049	0,067
методом интер-, экстраполяции, $\lambda_{150}$	0,054			0,055	0,073
методом интер-, экстраполяции, $\lambda_{200}$	0,065			0,066	0,085
методом интер-, экстраполяции, $\lambda_{250}$	0,076			0,078	0,098
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{300}$	0,087			0,089	0,110
Класс пожарной опасности	КМ0			КМ0	КМ0
Группа горючести, ГОСТ 30244-94	НГ			НГ	НГ
Максимальная рабочая температура, ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005), °C	680			640	600



## Параметры упаковки материала

**ISOTEC Section**

внутр. диам., мм толщина, мм	20	30	40	50	60	70	80	90	100
18	30	15	12	6	4	-	-	-	-
21	24	12	9	6	4	-	-	-	-
25	24	12	8	6	4	1	1	1	1
28	20	12	7	6	4	1	1	1	1
32	15	12	7	5	1	1	1	1	1
35	15	12	7	5	1	1	1	1	1
38	15	9	6	5	1	1	1	1	1
42	12	8	6	4	1	1	1	1	1
45	12	8	6	4	1	1	1	1	1
48	12	7	6	4	1	1	1	1	1
54	12	6	5	1	1	1	1	1	1
57	9	6	5	1	1	1	1	1	1
60	9	6	5	1	1	1	1	1	1
64	8	6	4	1	1	1	1	1	1
70	6	6	4	1	1	1	1	1	1
76	6	5	4	1	1	1	1	1	1
83	6	4	1	1	1	1	1	1	1
89	6	4	1	1	1	1	1	1	1
102	4	1	1	1	1	1	1	1	1
108	4	1	1	1	1	1	1	1	1
114	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169	1	1	1	1	1	1	1	1	-
194	1	1	1	1	1	-	-	-	-
219	1	1	1	1	1	1	-	-	-
273	1	1	1	1	1	-	-	-	-

**ISOTEC Shell**

внутр. диам., мм толщина, мм	30	40	50	60	70	80	90	100
18	5	5	5	5	3	2	4	4
21	5	5	5	5	3	2	4	4
25	5	5	5	5	3	2	4	4
28	5	5	5	3	2	2	4	4
32	5	5	5	3	2	2	4	4
35	5	5	5	3	2	4	4	4
38	5	5	5	3	2	4	4	4
42	5	5	5	3	2	4	4	4
45	5	5	5	3	2	4	4	4
48	5	5	3	2	2	4	4	4
54	5	5	3	2	2	4	4	4
57	5	5	3	2	4	4	4	4
60	5	5	3	2	4	4	4	4
64	5	5	3	2	4	4	4	4
70	5	3	2	2	4	4	4	4
76	5	3	2	4	4	4	4	4
89	3	2	2	4	4	4	4	3
108	2	2	4	4	4	4	2	2
114	2	2	4	4	4	4	2	2
133	2	4	4	4	4	2	2	2
159	4	4	4	2	2	2	2	2
169	4	4	4	2	2	2	2	2
219	-	2	2	2	2	2	-	3
273	-	2	2	2	3	3	-	3
325	-	-	3	3	3	3	3	3
375	-	-	-	3	3	3	3	3
426	-	-	3	3	4	4	4	4
530	-	-	4	4	4	4	4	4
630	-	-	6	6	6	6	6	6
720	-	-	6	6	6	6	6	6
820	-	-	6	6	6	6	6	6
1020	-	-	6	6	6	6	6	6



## ISOTEC WIRED MAT80

### Преимущества

- Обеспечение пределов огнестойкости воздуховода в течение 60–150 минут.
- Высокая механическая прочность.
- Обеспечение нормированного уровня шумоизоляции и теплоизоляции.
- Высокие эксплуатационные качества.
- Придание конструкции эстетичного внешнего вида.



### Технические характеристики

#### Материал: ISOTEC WIRED MAT80

	Прошивной мат
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	80 ± 10 %
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	30–100
по ГОСТ 7076-99, λ <sub>10</sub>	0,034
по ГОСТ 7076-99, λ <sub>25</sub>	0,035
методом интер-, экстраполяции, λ <sub>50</sub>	0,038
методом интер-, экстраполяции, λ <sub>100</sub>	0,044
по ГОСТ 7076-99, λ <sub>125</sub>	0,047
методом интер-, экстраполяции, λ <sub>150</sub>	0,053
методом интер-, экстраполяции, λ <sub>200</sub>	0,064
методом интер-, экстраполяции, λ <sub>250</sub>	0,075
по ГОСТ 7076-99, λ <sub>300</sub>	0,086
Класс пожарной опасности	КМ0
Группа горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Максимальная рабочая температура, ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005), °C	640

### Параметры упаковки материала

Толщина	Ширина	Длина	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
30	1000	5000	5	0,15	1
30	1000	6000	6	0,18	1
40	1000	5000	5	0,2	1
50	1000	4000	4	0,2	1
60	1000	3000	3	0,18	1
70	1000	2000	2	0,14	1
80	1000	2000	2	0,16	1
80	1000	3000	3	0,24	1
90	1000	2000	2	0,18	1
100	1000	1480	1,48	0,148	1
100	1000	1650	1,65	0,165	1
100	1000	1960	1,96	0,196	1

Толщина	Ширина	Длина	Количество в упаковке		
мм	мм	мм	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
100	1000	1300	1,3	0,13	1
100	1000	1910	1,91	1,191	1
100	1000	2000	2	0,2	1
100	1000	2290	2,29	0,229	1
100	1000	2400	2,4	0,24	1
100	1000	2900	2,9	0,29	1
100	1000	2900	2,9	0,29	1
100	1000	3400	3,4	0,34	1
100	1000	3050	3,05	0,305	1
100	1000	3100	3,1	0,31	1
110	1000	2000	2	0,22	1
120	1000	2000	2	0,24	1

# ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

## Исходные данные

### Место строительства:

г. Москва

### Тип помещения:

жилое

### Тип конструкции:

слоистая кладка

### Влажностный режим

#### помещения:

нормальный (Б)

### Расчетная температура внутреннего воздуха ( $t_{int}$ ):

20 °C


Требуемое сопротивление теплопередаче определяется по методике СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Градусо-сутки отопительного периода вычисляются по формуле:

$$D_d = (t_{int} - t_{ht}) \cdot Z_{ht}$$

где:  $t_{int}$  – расчетная температура внутреннего воздуха, °C;  $t_{ht}$  – средняя температура наружного воздуха, °C, и  $Z_{ht}$  – продолжительность (сутки) отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °C.

## Конструкция наружной стены



### Конструкция наружной стены (жилое помещение):

- кирпич керамический полнотелый  
 $\lambda_b = 0,65 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ,  $\delta = 120 \text{ мм}$ ;
- утеплитель ISOVER Стандарт  
 $\lambda_b = 0,039 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ,  $\delta = 100 \text{ мм}$ ;
- кирпич керамический пустотелый  
 $\lambda_b = 0,40 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ,  $\delta = 380 \text{ мм}$ ;
- цементно-песчаная штукатурка  
 $\lambda_b = 0,93 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ,  $\delta = 20 \text{ мм}$ ;
- коэффициент теплотехнической однородности  $r = 0,9$ .

$$D_d = (t_{int} - t_{ht}) \cdot Z_{ht} = (20 + 3,1) \cdot 214 = 4943$$

$$R_{req} = 3,13 \text{ м}^{2\cdot 0} \text{C} / \text{Вт}$$

$$R'_w = 0,9 \cdot \left[ \frac{1}{8,7} + \frac{0,12}{0,65} + \frac{0,10}{0,039} + \frac{0,38}{0,40} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{1}{23} \right] = 3,49 \text{ м}^{2\cdot 0} \text{C}/\text{Вт}$$

$$R'_w = 3,49 \text{ м}^{2\cdot 0} \text{C}/\text{Вт} > R_{req} = 3,13 \text{ м}^{2\cdot 0} \text{C}/\text{Вт}$$

**Примечание:** теплотехнический расчет можно выполнить, воспользовавшись теплотехническим калькулятором ISOVER по адресу <http://www.isover.ru/calculator2>

# Таблица применений тепло- и звукоизоляционных материалов



Область применения	Оптимал	Лайт	Стандарт	Акустик	Флор	Руф Н Оптимал	Руф Н	Руф В	Руф В Оптимал	Руф В	Венти Оптимал	Венти	Фасад-Мастер	Фасад	ISOVER VS80	ISOVER HB Light	
<b>Каркасные конструкции</b>																	
Скатные крыши и мансарды	1			2												1	1
Каркасные стены	1			2												1	1
Пол по лагам	1			2												1	1
Межэтажные перекрытия	1			2													
<b>Многослойная стена с облицовкой</b>																	
Кирпич				1													
Сайдинг/Блок-хаус				1													1
<b>Акустические решения</b>																	
Перегородки	2				1												
Плавающий пол						1											
Подвесные потолки	2			1													
<b>Плоские крыши</b>																	
1-слойное решение									1								
2-слойное решение, нижний слой						1	2										
2-слойное решение, верхний слой									1	2							
<b>Вентилируемые фасады</b>																	
1-слойное решение												1	2				
2-слойное решение, внутренний слой	1	2															
2-слойное решение, внешний слой											1	2					
<b>Штукатурные фасады</b>																	
Тонкослойный фасад в проектной застройке														1			
Тонкослойный фасад для коттеджей и малоэтажных зданий													1	2			
Толстослойный фасад																	

**1 РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

**2 ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

## Таблица технических характеристик материалов

Продукт	Описание	Размеры, мм			Теплопроводность, $\lambda$ , Вт/м·К, не более			Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па
		Длина, ГОСТ EN 822-2011	Ширина, ГОСТ EN 822-2011	Толщина, ГОСТ EN 823-2011	$\lambda_{10}$ , ГОСТ 31924-2011	$\lambda_a$ , СП 23-101-2004, прил. Е	$\lambda_b$ , СП 23-101-2004, прил. Е	
Каркасные конструкции								
ISOVER Оптимал	тепло- и звукоизоляция	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,036	0,039	0,040	0,3
Изоляция многослойных стен зданий из мелкоштучных материалов								
ISOVER Стандарт	тепло- и звукоизоляция	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,035	0,038	0,039	0,3
Изоляция стен с вентилируемым зазором								
ISOVER Венти	однослойная изоляция или верхний слой двухслойного решения	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–200 (+3; -2)	0,035	0,038	0,039	0,3
ISOVER Венти Оптимал		1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–200 (+3; -2)	0,035	0,038	0,039	0,3
ISOVER Лайт	тепло- и звукоизоляция	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,036	0,039	0,040	0,3
Изоляция стен с нанесением штукатурного слоя								
ISOVER Фасад	для фасадов с тонким штукатурным слоем	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–200 (+3; -2)	0,036	0,040	0,041	0,3
ISOVER Фасад-Мастер	для штукатурных фасадов в коттеджном и малоэтажном строительстве	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,035	0,039	0,040	0,3
Изоляция плоской кровли								
ISOVER Руф Н Оптимал	нижний слой двухслойного решения изоляции	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,035	0,039	0,040	0,3
ISOVER Руф Н		1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–200 (+3; -2)	0,036	0,040	0,042	0,3
ISOVER Руф	однослойная изоляция	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–170 (+3; -2)	0,037	0,041	0,042	0,3
ISOVER Руф В Оптимал	верхний слой двухслойного решения изоляции	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–50 (+3; -2)	0,038	0,042	0,044	0,3
ISOVER Руф В		1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–50 (+3; -2)	0,039	0,043	0,045	0,3
Звукоизоляция перегородок, стен внутренних помещений, подвесных потолков и полов								
ISOVER Акустик	специальный звукоизолирующий материал	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	50–100 (+2; -2)	0,035	–	–	0,3
ISOVER Флор	специальный звукоизолирующий материал	1200 ( $\pm 10$ )	600 ( $\pm 5$ )	30–50 (+2; -2)	0,036	–	–	0,3

Продукт	Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м <sup>2</sup> , не более	Содержание органических веществ, % по массе, ГОСТ 31430-2011	Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, ГОСТ 17177-94	Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, ГОСТ EN 1608-2011	Прочность при сжатии при 10 % относительной деформации, ГОСТ EN 826-2008, кПа, не менее	Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, ГОСТ EN 123430-2011, Н, не менее	Группа горючести, ГОСТ 30244-96
Каркасные конструкции							
ISOVER Оптималь	1	3	25	6	—	—	—
Изоляция многослойных стен зданий из мелкоштучных материалов							
ISOVER Стандарт	1	3,5	10	8	—	—	—
Изоляция стен с вентилируемым зазором							
ISOVER Венти	1	4	—	—	4	20	—
ISOVER Венти Оптималь	1	4	—	—	4	20	—
ISOVER Лайт	1	3	12	6,5	—	—	—
Изоляция стен с нанесением штукатурного слоя							
ISOVER Фасад	1	4,5	—	—	15	45	—
ISOVER Фасад-Мастер	1	4,5	—	—	10	30	—
Изоляция плоской кровли							
ISOVER Руф Н Оптималь	1	4,5	—	—	6,5	25/30*	250
ISOVER Руф Н	1	4,5	—	—	7,5	40	300
ISOVER Руф	1	4,5	—	—	12	50	500
ISOVER Руф В Оптималь	1	4,5	—	—	14	60	600
ISOVER Руф В	1	4,5	—	—	15	70	650
Звукоизоляция перегородок, стен внутренних помещений, подвесных потолков и полов							
ISOVER Акустик	1	3	15	—	—	—	—
ISOVER Флор	1	4	—	—	—	25	200

\* Для толщин 100 мм и более.



Подробная информация на сайте [www.isovert.ru](http://www.isovert.ru) в разделе «Контакты»

#### Региональные офисы:

**Москва**, 107061, Преображенская площадь, д. 8  
тел. (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11

**Санкт-Петербург**, 190103,  
10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А  
БЦ «Келлерманн-центр»  
тел. (812) 332-56-60

**Ростов-на-Дону**, 344113,  
Бульвар Комарова, 28 Е, оф. 302  
тел. (863) 307-96-90

**Нижний Новгород**, 603024, ул. М. Горького, 195,  
БЦ «ПентХаус Палас», 9 эт.  
тел. (831) 202-02-81

**Екатеринбург**, 620100,  
ул. Ткачей, 23, оф. 712  
тел: (343) 344-37-33

**Казань**, 420061, ул. Н. Ершова, д. 1 А, офис 551  
тел. (917) 294-99-21, (919) 690-31-23

**Новосибирск**, 630132, ул. Нарымская, 27  
тел. (383) 363-07-12, факс (383) 363-07-13

**Производство:**  
140300, Московская обл., Егорьевск, ул. Смычка, 60  
тел. (495) 775-15-12, факс (495) 775-15-13

По вопросам применения продукции ISOVER  
обращайтесь по телефону: **8 (800) 234-19-31.**

Более подробную информацию  
смотрите на сайте [www.isovert.ru](http://www.isovert.ru)

Архангельск	(911) 777-61-34	Омск	(982) 909-70-68
Белгород	(915) 850-31-15	Орел	(916) 980-53-10
Брянск	(916) 980-53-10	Оренбург	(917) 381-37-07
Великий Новгород	(911) 605-44-40	Пенза	(987) 448-79-57, (917) 105-01-46
Владивосток	(914) 970-83-97	Пермь	(917) 381-37-07
Владимир	(910) 974-12-13	Петрозаводск	(911) 406-80-55
Волгоград	(987) 644-27-46	Псков	(911) 605-44-40
Вологда	(911) 508-08-44	Рязань	(916) 980-53-10
Воронеж	(915) 850-31-15	Самара	(987) 448-79-57, (917) 105-01-46
Иваново	(910) 974-12-13	Симферополь	(988) 540-92-16
Ижевск	(919) 690-31-23	Смоленск	(916) 980-53-10
Иркутск	(914) 895-27-27	Ставрополь	(918) 749-09-16
Казань	(919) 690-31-23	Сыктывкар	(911) 777-61-34
Калининград	(911) 777-61-34	Тамбов	(915) 850-31-15
Калуга	(916) 980-53-10	Тверь	(910) 974-12-13
Киров	(919) 690-31-23	Тула	(916) 980-53-10
Кострома	(910) 974-12-13	Тюмень	(982) 909-70-68
Краснодар	(918) 188-76-76	Ульяновск	(987) 448-79-57, (917) 105-01-46
Красноярск	(983) 508-55-35, (913) 599-28-98	Уфа	(917) 381-37-07
Курск	(915) 850-31-15	Чебоксары	(987) 120-16-56
Липецк	(915) 850-31-15	Челябинск	(982) 348-07-77
Магнитогорск	(982) 348-07-77	Череповец	(911) 508-08-44
Мурманск	(911) 406-80-55	Ярославль	(910) 974-12-13
Набережные Челны	(919) 690-31-23		
Нижний Новгород	(987) 120-16-56		